

## Vägledning för val av ytbehandlingsmaterial på invändigt limträ

Kombinationsmöjligheter för nymålning och underhåll: ■ = Lämplig ■ = Möjlig ■ = Olämplig

**Tabell 23** Vägledning för val av ytbehandlingsmaterial på invändigt limträ

Färgtyp	Linoljefärg	Alkydoljefärg	Akrylatfärg <sup>1)</sup>	Träskyddsolja <sup>2)</sup>	Klarlack	Lasyr <sup>3)</sup>
<b>Nymålning</b>						
Obehandlat, nytt	■	■	■	■	■	■
<b>Underhåll</b>						
Tidigare målat, linoljefärg	■	■	■	■	■	■
Tidigare målat, alkydfärg	■	■	■	■	■	■
Tidigare målat, akrylatfärg	■	■	■	■	■	■
Tidigare oljat, träskyddsolja	■	■	■ <sup>4)</sup>	■	■	■
Tidigare klarlackat	■	■	■	■	■	■
Tidigare målat, lasyrfärg	■	■	■ <sup>5)</sup>	■	■ <sup>6)</sup>	■

<sup>1)</sup> Till invändiga bänkskivor av trä och fönsterbågars mellansidor rekommenderas i första hand alkydoljefärger. Lösningsmedelsburen eller vattenburen alkydoljefärg förekommer.

<sup>2)</sup> Komeriella preparat är vanligen en kombination av olika torkande och icke torkande oljor samt fungicider. Relativt korta underhållsintervaller. Oljor som innehåller vax ska undvikas.

<sup>3)</sup> Framhäver träets struktur och ådring. Olika bindemedel förekommer, till exempel alkyd eller akrylat. Vattenburen eller lösningmedelsburen lasyr förekommer.

<sup>4)</sup> Oljade träytor ska grundas med alkydoljegrundfärg före målning med toppfärgen.

<sup>5)</sup> Laserade träytor ska grundas med alkydoljegrundfärg före målning med toppfärgen.

<sup>6)</sup> Klarlack används som skyddande topplack på laserade ytor som utsätts för stort slitage.