


Tillverknings Sortiment för Limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige i aktuell hållfasthetsklass.

Bredd mm	42	56	66	78	90	115	140	160	165	190	215
Höjd mm											
90	GL28hs	GL28hs	GL28hs	GL28hs	GL 30h	GL 30h	GL 30h		GL 30h	GL 30h	GL 30h
115						GL 30h	GL 30h		GL 30h	GL 30h	GL 30h
135	GL28hs	GL28hs			GL 30h	GL 30h	GL 30h		GL 30h	GL 30h	GL 30h
140							GL 30h				
160								GL 30h	GL 30c	GL 30c	GL 30c
165									GL 30c	GL 30c	GL 30c
180	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c	GL 30h	GL 30c	GL 30c	GL 30c
225	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
270	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
315	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
360	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
405	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
450		GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
495		GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
540		GL28cs	GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
585			GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
630			GL28cs	GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
675				GL28cs		GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
720				GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
765				GL28cs	GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
810					GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
855					GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
900					GL 30c	GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
945						GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
990						GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
1035						GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
1080						GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
1125						GL 30c	GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
1170							GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
1215							GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c
1260							GL 30c		GL 30c	GL 30c	GL 30c

*klyvsågat limträ hållfasthetsklasserna GL28cs och GL28hs.

Orangemarkerat: Lagersortiment för limträbalkar tillverkade i Sverige.

Limträbalk i hållfasthetsklass GL30c



Yttre zon $\geq 17\%$ av höjden, lameller hållfasthetsklass T22
 Inre zon $\geq 66\%$ av höjden, lameller hållfasthetsklass T15
 Yttre zon $\geq 17\%$ av höjden, lameller hållfasthetsklass

Limträpelare i hållfasthetsklass GL30h

